

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60028

Edition révisée
Revised edition
1925

**Spécification internationale
d'un cuivre-type recuit**

**International standard
of resistance for copper**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60028:1925



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60028:1925

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60028

Edition révisée
Revised edition
1925

**Spécification internationale
d'un cuivre-type recuit**

**International standard
of resistance for copper**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60028:1925

© IEC 1925 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

E

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

A plusieurs reprises le besoin d'une spécification pour le cuivre s'est fait sentir dans l'industrie électrique. Jusqu'à une époque toute récente, il y a eu manque d'uniformité dans les valeurs adoptées par les différentes nations comme spécification du cuivre-type recuit; ce manque d'uniformité était dû en grande partie aux divers interprétations données aux recherches de Matthiessen faites pour la British Association (Comité d'étalonnage électrique) en 1864, et qui servirent en réalité de base pour le choix des diverses valeurs adoptées. Bien que les différences ne fussent pas très grandes, elles étaient suffisamment importantes pour empêcher les tables pour les fils de cuivre des divers pays, d'être entièrement comparables.

L'idée d'adopter une spécification internationale pour le cuivre fut d'abord suggérée au Congrès de Chicago en 1893, mais malheureusement la proposition n'eut pas de suite. Pendant l'année 1911, cependant, sur l'initiative de l'American Institute of Electrical Engineers, le Bureau of Standards de Washington entreprit certaines recherches expérimentales dont les résultats furent publiés dans le Bulletin du Bureau pour 1911, Volume 7, No. 1.^o A la suite de ces recherches, les divers Laboratoires nationaux étudièrent la question au point de vue international.

Le Comité national des Etats-Unis d'Amérique attira aussi l'attention de la C.E.I. sur ce sujet et, en mai 1912, certaines propositions définies, basées sur les expériences faites par les différents Laboratoires nationaux furent examinées par un des Comités spéciaux de la C.E.I. siégeant à Paris. On fit ultérieurement parvenir ces propositions aux divers Comités nationaux de la C.E.I. et à Zurich, en janvier 1913, elles furent acceptées en principe. M. le Dr. R. T. Glazebrook, C.B. (*Directeur du National Physical Laboratory de Londres*) et M. le Prof. Paul Janet (*Directeur du Laboratoire central d'Electricité de Paris*) eurent l'obligeance d'entreprendre la rédaction finale des différentes propositions d'accord avec le Bureau of Standards de Washington et la Physikalisch-Technische Reichsanstalt de Berlin.

A Berlin, en septembre 1913, vingt-quatre pays étant représentés, les recommandations, dans leur rédaction finale, présentées par M. le Prof. Dr. E. Warburg (*Président de la Physikalisch-Technische Reichsanstalt de Berlin*), furent ratifiées par la C.E.I. dans sa Réunion plénière.

LONDRES, mars, 1914.

PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

L'objet de cette seconde édition n'est pas de changer le fond des recommandations primitives mais seulement d'en modifier la forme afin d'éviter toute ambiguïté ou possibilité de confusion.

Les recommandations telles qu'elles sont données dans ce rapport ont été approuvées par les Directeurs des Laboratoires nationaux de Londres, Paris et Washington. Grâce à l'entremise du Président du Comité suisse ce rapport fut soumis à l'examen de M. le Prof. Dr. E. Warburg.

LONDRES, mars, 1925.

* J. H. Dellinger—"Coefficient de variation de la résistance du cuivre avec la température."
F. A. Wolff et J. H. Dellinger—"Conductivité électrique du cuivre commercial."

PREFACE TO FIRST EDITION.

The electrical industry has repeatedly felt the need of a resistance standard for copper. Until quite recently there has been a lack of uniformity in the values adopted in the different countries as the standard for annealed copper, arising in the main from the varying interpretation of Matthiessen's original work for the British Association Electrical Standards Committee in 1864, on which ultimately the various values were based. Although the differences have not been very great they have been sufficiently large to prevent the various national tables for copper wires being entirely comparable.

The idea of adopting an international standard for copper was first suggested at the Chicago Congress of 1893, but the proposal unfortunately fell to the ground. During 1911, however, on the initiative of the American Institute of Electrical Engineers, the Bureau of Standards, of Washington, undertook certain experimental work, the results of which are published in the Bulletin of the Bureau for 1911, Volume 7, No. 1°. On the conclusion of this experimental work the international aspect of the matter was considered by the various National Laboratories.

The National Committee of the United States of America also brought the subject to the notice of the I.E.C., and in May, 1912, certain definite propositions, based on the experiments carried out by the different National Laboratories, were considered by a Special Committee of the I.E.C. then sitting in Paris. These propositions were subsequently circulated to the various National Committees of the I.E.C., and at Zurich, in January, 1913, they were agreed to in principle, Dr. R. T. Glazebrook, C.B. (*Director of the National Physical Laboratory of London*) and Prof. Paul Janet (*Director of the Laboratoire central d'Electricité of Paris*) kindly undertaking to prepare the final wording of the different clauses in consultation with the Bureau of Standards, of Washington, and the Physikalisch-Technische Reichsanstalt, of Berlin.

At the Plenary Meeting of the I.E.C. held in Berlin in September, 1913, at which twenty-four nations were represented, the final recommendations, which were presented in person by Prof. Dr. E. Warburg (*President of the Physikalisch-Technische Reichsanstalt of Berlin*), were ratified.

LONDON, March, 1914.

PREFACE TO SECOND EDITION.

The purpose of this edition is not to change in any way the substance of the original recommendations but only to re-state them in a manner which renders them free from ambiguity or the possibility of misconstruction.

The recommendations as given in this report have been approved by the Directors of the National Laboratories of London, Paris and Washington. Through the good offices of the President of the Swiss Committee this revised report has been reviewed by Prof. Dr. E. Warburg.

LONDON, March, 1925.

*J. H. Dellinger—"Temperature coefficient of the resistance of copper."
F. A. Wolff and J. H. Dellinger—"Electrical conductivity of commercial copper."

Commission Electrotechnique Internationale.

Spécification Internationale pour le Cuivre-Type Recuit.

Définitions :

(a) Un métal étant pris sous la forme d'un fil de longueur quelconque et de section uniforme, on appelle *résistivité* de ce métal le produit de sa résistance par sa section, divisé par sa longueur.

(b) On appelle *densité* de ce métal le produit de sa densité par sa densité.

(c) La résistivité (ρ), la densité (δ) et la densité (d) sont liées par la relation suivante : $\delta = \rho d$.

Conventions :

Dans ce qui suivra, on prendra, sauf spécification contraire, comme unité de masse le gramme, comme unité de longueur le mètre, comme unité de section le millimètre carré et comme unité de volume le centimètre cube. Il résulte de là que l'unité de résistivité employée ici est l'ohm millimètre carré par mètre ($\frac{\text{ohm mm}^2}{\text{m}}$) et l'unité de densité est l'ohm gramme par mètre par mètre ($\frac{\text{ohm g}}{\text{m}^2}$).

I CUIVRE-TYPE RECUIT.

Les données suivantes seront prises comme valeurs normales pour le cuivre-type recuit :

(1) A la température de 20° C., la résistivité du cuivre-type recuit est de $1/58 = 0,017241...$ ohm millimètre carré par mètre ($\frac{\text{ohm mm}^2}{\text{m}}$).

(2) A la température de 20° C., la densité du cuivre-type recuit est de 8,89 grammes par centimètre cube ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$).

(3) A la température de 20° C. le coefficient de dilatation linéaire du cuivre-type recuit est de 0,000017 par degré Centigrade.

(4) A la température de 20° C., le coefficient de variation avec la température de la résistance du cuivre-type recuit, à masse constante et à dilatation libre, mesurée entre deux prises de potentiel rigidement attachées au fil, est de :

$$0,00393 = \frac{1}{254,45...} \text{ par degré Centigrade.}$$

(5) En conséquence, il résulte de (1) et de (2) que, à la température de 20° C., la densité-résistivité du cuivre-type recuit est de $1/58 \times 8,89 = 0,15328...$ ohm gramme par mètre par mètre.

International Electrotechnical Commission.

International Standard of Resistance for Copper.

Definitions :—

(a) A metal being taken in the form of a wire of any length and of uniform section, the *volume resistivity* of this metal is the product of its resistance and its section divided by its length.

(b) The *mass resistivity* of this metal is the product of its resistance per unit length and its mass per unit length.

(c) The volume resistivity (ρ), mass resistivity (δ) and density (d) are interrelated by the formula: $\delta = \rho d$.

Units adopted :—

For this publication, where not otherwise specified, the gramme shall be taken as the unit of mass, the metre as the unit of length, the square millimetre as the unit of area, and the cubic centimetre as the unit of volume. Hence the unit of volume resistivity here used is the ohm square millimetre per metre ($\frac{\text{ohm mm}^2}{\text{m}}$) and the unit of mass resistivity is the ohm gramme per metre per metre ($\frac{\text{ohm g}}{\text{m}^2}$).

I. STANDARD ANNEALED COPPER.

The following shall be taken as normal values for standard annealed copper :—

(1) At a temperature of 20° C. the volume resistivity of standard annealed copper is $1/58 = 0.017241\dots$ ohm square millimetre per metre ($\frac{\text{ohm mm}^2}{\text{m}}$).

(2) At a temperature of 20° C. the density of standard annealed copper is 8.89 grammes per cubic centimetre ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$).

(3) At a temperature of 20° C. the coefficient of linear expansion of standard annealed copper is 0.000017 per degree Centigrade.

(4) At a temperature of 20°C. the coefficient of variation of the resistance with temperature of standard annealed copper, measured between two potential points rigidly fixed to the wire, the metal being allowed to expand freely, is :

$$0.00393 = \frac{1}{254.45\dots} \text{ per degree Centigrade.}$$

(5) As a consequence, it follows from (1) and (2) that at a temperature of 20° C. the mass resistivity of standard annealed copper is $1/58 \times 8.89 = 0.15328\dots$ ohm gramme per metre per metre.

II. CUIVRE INDUSTRIEL.

(1) La conductivité du cuivre recuit industriel sera exprimée à la température de 20° C. en pour cent de celle du cuivre-type recuit et cette valeur sera exprimée à 0,1 pour cent près.

(2) La conductivité du cuivre recuit industriel doit être calculée d'après les hypothèses suivantes :

- (a) L'écart entre la température à laquelle les observations doivent être prises et 20° C. n'excédera pas $\pm 10^\circ$ C.
- (b) La résistivité du cuivre industriel augmente de 0,000068 ohm millimètre carré par mètre par degré Centigrade.
- (c) La densirésistivité du cuivre industriel augmente de 0,00060 ohm gramme par mètre par mètre par degré Centigrade.
- (d) La densité du cuivre recuit industriel à une température de 20° C. est de 8,89 grammes par centimètre cube.

Cette valeur de la densité doit être employée dans le calcul de la conductivité relative du cuivre recuit industriel.

Il résulte de ces hypothèses que, si, à une température de t° C., R est la résistance, en ohms, d'un fil ayant une longueur de " l " mètres et une masse de " m " grammes, la résistivité du même cuivre sera :

$$\text{à } t^\circ \text{ C.} \dots \frac{Rm}{l^2 \times 8,89} \text{ ohm millimètre carré par mètre, et}$$

$$\text{à } 20^\circ \text{ C.} \dots \frac{Rm}{l^2 \times 8,89} + 0,000068 (20 - t) \text{ ohm millimètre carré par mètre.}$$

La conductivité relative de ce cuivre est ainsi :

$$100 \times \frac{1/58}{\frac{Rm}{l^2 \times 8,89} + 0,000068 (20 - t)}$$

Et, d'une façon semblable, la densirésistivité du même fil est :

$$\text{à } t^\circ \text{ C.} \dots \frac{Rm}{l^2} \text{ ohm gramme par mètre par mètre, et}$$

$$\text{à } 20^\circ \text{ C.} \dots \frac{Rm}{l^2} + 0,00060 (20 - t) \text{ ohm gramme par mètre par mètre.}$$

La conductivité relative est ainsi :

$$100 \times \frac{0,15328}{\frac{Rm}{l^2} + 0,00060 (20 - t)}$$

Note I. Les valeurs normales données au paragraphe I. ci-dessus sont les valeurs moyennes déduites d'un grand nombre d'expériences. Parmi plusieurs échantillons de cuivre, possédant la conductivité normale, la densité peut différer de la densité normale de plus ou moins 0,5 pour cent et le coefficient de variation de la résistance avec la température peut différer du coefficient normal de plus ou moins 1 pour cent. Mais entre les limites indiquées au paragraphe II. ces écarts n'affectent pas les valeurs de la résistance à condition de limiter les calculs à quatre chiffres significatifs.

II. COMMERCIAL COPPER.

(1) The conductivity of commercial annealed copper shall be expressed as a percentage, at 20° C., of that of standard annealed copper and given to approximately 0.1 per cent.

(2) The conductivity of commercial annealed copper is to be calculated on the following assumptions :—

- (a) The temperature at which measurements are to be made shall not differ from 20° C. by more than $\pm 10^\circ$ C.
- (b) The volume resistivity of commercial copper increases by 0.000068 ohm square millimetre per metre per degree Centigrade.
- (c) The mass resistivity of commercial copper increases by 0.00060 ohm gramme per metre per metre per degree Centigrade.
- (d) The density of commercial annealed copper at a temperature of 20° C. is 8.89 grammes per cubic centimetre.

This value of the density shall be employed in calculating the percentage conductivity of commercial annealed copper.

From these assumptions it follows that, if at a temperature of t° C., R is the resistance, in ohms, of a wire " l " metres in length weighing " m " grammes, the volume resistivity of the same copper is :—

$$\text{at } t^\circ \text{ C.} \dots\dots\dots \frac{Rm}{l^2 \times 8.89} \text{ ohm square millimetre per metre, and}$$

$$\text{at } 20^\circ \text{ C.} \dots\dots\dots \frac{Rm}{l^2 \times 8.89} + 0.000068 (20 - t) \text{ ohm square millimetre per metre.}$$

The percentage conductivity of this copper is therefore :—

$$100 \times \frac{1/58}{\frac{Rm}{l^2 \times 8.89} + 0.000068 (20 - t)}$$

And, similarly, the mass resistivity of a wire of the same copper is :—

$$\text{at } t^\circ \text{ C.} \dots\dots\dots \frac{Rm}{l^2} \text{ ohm gramme per metre per metre, and}$$

$$\text{at } 20^\circ \text{ C.} \dots\dots\dots \frac{Rm}{l^2} + 0.00060 (20 - t) \text{ ohm gramme per metre per metre.}$$

The percentage conductivity is therefore :—

$$100 \times \frac{0.15328}{\frac{Rm}{l^2} + 0.00060 (20 - t)}$$

Note I. The standard values given above under (I.) are the mean values resulting from a large number of tests. Amongst various specimens of copper of standard conductivity the density may differ from the standard by 0.5 per cent., plus or minus, and the temperature coefficient of resistance may differ from the standard by 1 per cent., plus or minus; but within the limits indicated in (II.) these differences will not affect the values of the resistance so long as the calculations are only carried to four significant figures.