

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60684-3-216

2001

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2005-01

Amendement 1

Gaines isolantes souples –

Partie 3:

**Spécifications pour types particuliers
de gaines –**

**Feuille 216: Gaines thermorétractables,
retardées à la flamme, au risque de feu limité**

Amendment 1

Flexible insulating sleeving –

Part 3:

**Specifications for individual types of sleeving –
Sheet 216: Heat-shrinkable, flame-retarded,
limited-fire-hazard sleeving**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Cet amendement a été établi par le sous-comité 15C: Spécifications, du comité d'études 15 de la CEI : Matériaux isolants électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
15C/1664/FDIS	15C/1676/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 12

Tableau 5 – Prescriptions relatives aux propriétés

Remplacer, à la page 16, la ligne intitulée «Endurance thermique» par la nouvelle ligne suivante:

Propriété	Article ou paragraphe de la CEI 60684-2	Unités	Max. ou Min.	Prescriptions	Remarques
Vieillessement thermique à long terme Allongement à la rupture	50 (Am.1 Ed.2.0) 19.1 et 19.2	%	Min.	100	La température de vieillissement doit être de 105 °C ± 3 K

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 15C: Specifications, of IEC technical committee 15: Electrical insulating materials.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
15C/1664/FDIS	15C/1676/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 13

Table 5 – Property requirements

Replace, on page 17, the row entitled "Thermal endurance" by the following new row:

Property	IEC 60684-2 clause or subclause	Units	Max. or Min.	Requirements	Remarks
Long term heat ageing Elongation at break	50 (Am.1 Ed.2.0) 19.1 and 19.2	%	Min	100	Ageing temperature shall be 105 °C ± 3 K