

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

n° 1
Octobre 1985
à la

Publication 762
1983

Amendment

No. 1
October 1985
to

Fils en alliage d'aluminium pour conducteurs
électriques utilisés dans les câbles de télécom-
munication à isolation polyoléfine

Aluminium alloy electrical conductor wires
used in polyolefin insulated telecommunication cables

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Sous-Comité 46C du Comité d'Etudes n° 46, furent diffusés en juillet 1984 pour approbation suivant la Règle des Six Mois, sous forme de document 46C(Bureau Central)174.

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote suivant: document 46C(Bureau Central)180.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, discussed by Subcommittee 46C of Technical Committee No. 46, were circulated for approval under the Six Months' Rule in July 1984, as Document 46C(Central Office)174.

Further details can be found in the following Report on Voting: Document 46C(Central Office)180.

© CEI 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

IECNORM.COM · Click to view the full PDF of IEC 60762:1983/AMD1:1985

Withdrawn

Page 6

4.3 *Essai de pliage en boucle libre*

Supprimer ce paragraphe.

4.4.1 *Valeur de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2%*

Remplacer "A l'étude" par le texte suivant:

Les valeurs de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2% ne doivent pas être inférieures à:

95 MPa pour la valeur moyenne;
81 MPa pour 95% des valeurs.

Page 7

4.3 *Free loop bend test*

Delete this sub-clause.

4.4.1 *0.2% proof stress value*

Replace "Under consideration" by the following text:

The 0.2% proof stress values shall be not less than:

95 MPa for the average value;
81 MPa for 95% of the values.
